



DBS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS  
REIKALŲ MINISTERIJOS  
**GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRO**  
DEGUMO BANDYMŲ SKYRIUS

## IŠORINĖS LIEPSNOS PAVEIKTŲ STOGŲ IR (ARBA) STOGŲ DANGŲ KLASIFIKAVIMO ATASKAITA

**Užsakovas:** UAB „Renomas“  
Alyvų g. 37, Ukmergė  
Tel.: (8 340) 45377  
Faks.: (8 340) 59535

**Parengė:** PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centras  
Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius

**Objektas:** Stogo konstrukcija sudaryta iš bituminės dvisluoksnės hidroizoliacinės stogo dangos „Renobit Ultra EKP“ ir „Renobit Ultra TMP“ (gamintojas: UAB „Renobit“, Lietuva) su arba be bituminės dangos paklotu.

**Klasifikavimo ataskaitos Nr.:** 20-46.2014.26

**Leidimo numeris** Egzempliorius Nr. 1

**Parengimo data:** 2014m. spalio 22 d.

**Pagrindas:** Darbų atlikimo sutartis Nr. 57-153 (5GB/3KL)  
Paraiškos registravimo Nr. 55-261

Šią klasifikavimo ataskaitą sudaro trys lapai ir ji gali būti naudojama ar kopijuojama tik visa.

Gaisrinių tyrimų centras  
Švitrigailos g. 18  
LT-03223 Vilnius  
Tel.: (8 5) 249 1310  
Faks.: (8 5) 233 9878  
El. p.: gtc@vpgt.lt  
www.gtcentras.lt

GTC Degumo bandymų skyrius  
Valčiūnų k., LT-13221, Vilnius r.  
Tel.: (8 5) 249 1313  
Tel./faks. (8 5) 249 1315



## 1. Įvadas

Ši klasifikavimo ataskaita apibrėžia stogo konstrukcijos degumo klasę, laikantis LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 5 dalis. Klasifikavimas pagal stogų išorinio ugnies veikimo bandymų duomenis“ nurodytos tvarkos.

## 2. Klasifikuojamo objekto aprašymas

Stogo konstrukcijos fragmentą sudaro:

1. Prilydoma bituminė hidroizoliacinė stogo danga: 4,3 mm nominalaus storio, 5,7 kg/m<sup>2</sup> nominalios ploto masės danga „Renobit Ultra EKP“ armuota 220 g/m<sup>2</sup> poliesterio pluoštu (gamintojas: UAB „Renobit“, Lietuva);
2. prilydoma bituminė hidroizoliacinė stogo danga: 4,0 mm nominalaus storio, 5,5 kg/m<sup>2</sup> nominalios ploto masės danga „Renobit Ultra TMP“, armuota 200 g/m<sup>2</sup> stiklo audinio tinklu (gamintojas: UAB „Renobit“, Lietuva);
3. su arba be bituminės dangos paklotu, kas atitinka renovuojamų stogų seną (E degumo klasės) bituminę dangą;

Bituminė hidroizoliacinė stogo danga sulydoma naudojant karštą orą. Bandiniai buvo montuojami ant standartinio (pagal LST CEN/TS 1187:2012 4.4.2.2b) medžio drožlių plokštės pagrindo, pagaminto iš sujungtų 250 mm pločio, 900 mm ilgio ir 16 mm storio, 680±50 kg/m<sup>3</sup> tankio medžio drožlių plokščių, tarp kurių buvo palikti (5,0±0,5) mm oro tarpai.

Stogo konstrukcija buvo bandoma 15° kampu.

## 3. Ataskaitos bei rezultatai šiam klasifikavimui pagrįsti

### 3.1 Ataskaitos

Laboratorijos pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Ataskaitos Nr.	Bandymų metodas ir (arba) taikymo srities taisyklės
PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Degumo bandymų skyrius	UAB „Renomas“	20-70.2014.13	LST CEN/TS 1187:2012 1 bandymo metodas

Bandymų rezultatai pagal bandymų ataskaitą Nr. 20-70.2014.13.

Parametras	Reikalavimas	Bandinio Nr.				Atitiktis Taip/Ne
		1	2	3	4	
Vidinis ugnies plitimas aukštyn	< 0,700 m	-	-	-	-	Taip
Išorinis ugnies plitimas aukštyn	< 0,700 m	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	Taip
Vidinis ugnies plitimas žemyn	< 0,600 m	-	-	-	-	Taip
Išorinis ugnies plitimas žemyn	< 0,600 m	<0,30	<0,30	<0,10	<0,30	Taip
Maksimalus vidinis išdegusio ploto ilgis*	< 0,800 m	-	-	-	-	Taip
Maksimalus išorinis išdegusio ploto ilgis	< 0,800 m	0,04	0,03	0,02	0,06	Taip
Degančių lašelių/ dalelių susidarymas ir kritimas nuo išorinės dangos pusės	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Taip
Degančių, įkaitusių dalelių prasiskverbusių pro stogo konstrukciją	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Taip
Pavienės kiaurai pradegusios angos plotas	< 25 mm <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	Taip
Visų kiaurai pradegusių angų plotų suma	< 4500 mm <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	Taip
Horizontalus liepsnos plitimas nepasiekia matavimo zonos krašto	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Vidinis smilkstantis degimas	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Taip

\*-Maksimalus vidinis išdegusio ploto ilgis – tai vidinio sluoksnio (ne būtinai to paties maksimalaus išdegusio ploto aukštyn bei žemyn ilgių suma).





#### 4. Klasifikavimas ir tiesioginė taikymo sritis

##### 4.1 Nuoroda ir tiesioginė taikymo sritis

Šis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 standarto 9 skyrių.

##### 4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukcija, sudaryta iš dvisluoksnės prilydomos bituminės hidroizoliacinės stogo dangos „Renobit Ultra EKP“ ir „Renobit Ultra TMP“ (gamintojas: UAB „Renobit“, Lietuva) su arba be bituminės dangos paklotu pagal stogų išorinio ugnies veikimo bandymų duomenis yra klasifikuojama **B<sub>ROOF</sub> (t1)**.

##### 4.3 Taikymo sritis

Šis klasifikavimas tinka šioms praktinio panaudojimo sąlygoms:

- 2-ame skyriuje aprašyta konstrukcija tinka naudoti stogams su nuolydžiu  $< 20^\circ$ ;
- 2-ame skyriuje aprašyta konstrukcija turi būti tvirtinama prie bet kokio lygaus, ištisinio ne plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kuriame oro tarpai būtų ne didesni nei 5,0 mm arba ant bet kokio lygaus, ne žemesnės nei A2-s1,d0 degumo klasės, ne plonesnio nei 10,0 mm storio pagrindo, kuriame oro tarpai turėtų būti ne didesni nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet neperforuoto plieninio lakšto;
- klasifikavimas tinka ir renovuojamiems stogams;
- stogo konstrukcijos sudėtis, sudėtinių medžiagų storis ir tankis turi būti kaip nurodyta 2-ame skyriuje.

#### 5. Apribojimai

##### 5.1 Draudimai

Šio objekto, išsamiau aprašyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2017 m. spalio 22 d.

##### 5.2 Įspėjimas

Šis dokumentas nėra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

Klasifikavimo ataskaitą parengė:  
Vyriausiasis specialistas

*Striška*

Valdas Striška

Klasifikavimo ataskaitą tvirtino:  
Viršininkas

*Jocius*

Vytautas Jocius

